

stoneroc

UMBROHUVABA PREMIUM SAND



stoneroc PREMIUM SAND

Umbrohuvaba vuugiliiv

stoneroc PREMIUM on kasutusvalmis kivistuv vuugiliiv sillutiskivide ja looduskivi vuukimiseks. Toode kõvastub vee toimele ning aitab vähendada vuukide erosiooni, umbrohu kasvu ja putukate tegevust. Tulemuseks on tugev, elastne ja vett läbilaskev vuuk, mis sobib kasutamiseks erinevatel sillutatud pindadel.

Värvivalik

Naturaalne



Antratsiit



Tehnilised andmed

Sideaine tüüp	Polümeerne
Tera suurus	0,3–1,2 mm
Vuugi laius	2–10 mm
Vuugi sügavus	min 30 mm
Paigaldustemperatuur	+5°C kuni +25°C
Kivinemisaeg	umbes 3 päeva sõltuvalt ilmastikutingimustest
Läbitavus	jalakäijad pärast 24 tundi / sõiduautod pärast 3 päeva
Värvid	naturaalne, antratsiit
Säilivusaeg	kuni 2 aastat avamata originaalpakendis
Pakend	20 kg kott, alusel pakendatud

Sobivad pinnad

Sobib kasutamiseks:

- betoonsillutiskivid
- looduskivi
- savikivid
- kõnniteed
- terrassid
- hoovialad
- kergliiklusalad

Ei sobi kasutamiseks:

- pidevalt vee all olevatel pindadel
- deformatsiooni- ja paisumisvuukides
- raske tööstusliku liikluskoormusega aladel
- ebastabiilsel või vett mitteläbilaskval aluspinnal

Piirangud

- Mitte paigaldada vihmaga.
- Mitte kasutada märjal või vettinud aluspinnal.
- Ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele.
- Minimaalne paigaldustemperatuur +5°C.
- Survepesuri kasutamine ei ole soovitatav.

Standardid ja lisainfo

Täiendava tehnilise info ja tooteandmete saamiseks võtke meiega ühendust.



Arvuta vajalikud kogused
vuugiliiva kalkulaatoriga

Tervis ja ohutus

- Täpsem tervise- ja ohutusteave on toodud ohutuskardil (SDS).
- Vältida tolmu sissehingamist paigaldamise ajal.

Ladustamine ja säilivusaeg

- Hoida kuivas kohas.
- Kaitsta niiskuse eest.
- Säilivusaeg kuni 24 kuud avamata originaalpakendis.

Kulunorm

Materjali kulu sõltub: kivide mõõtudest, vuugi laiusest, vuugi sügavusest

stoneroc PREMIUM SAND paigaldus

Aluspind ja ettevalmistus

- Pind peab olema puhas ja kuiv.
- Järgmise 24 h jooksul ei tohiks vihma sadada.
- Sillutis peab olema stabiilne ja korrektselt paigaldatud. Peale 24 tundi on pinnal võimalik kõndida. Täielik kivistumine toimub ligikaudu 3 päeva jooksul, pärast mida võib kivile sõita ka sõiduautoga.
- Vuuk peab olema täielikult puhas ja umbrohuva. Vuuk tuleb täita täielikult stoneroc PREMIUM SAND vuugiliivaga ning vuugi sügavus ei tohi olla väiksem kui 30 mm.
- Vuugi laius: 2–10 mm.
- Soovituslik kalle vähemalt 1%.
- Aluspind peab olema vett läbilaskev ja korraliku kaldega, et vältida seisvat vett.

Paigaldamine

- Enne paigaldamist sega vuugiliiv hoolikalt läbi. Selleks raputa kotti või vala liiv ämbrisse ning sega ühtlase koostise saavutamiseks läbi.
- Veendu, et sillutis oleks puhas.
- Puista vuugiliiv kuivale sillutisele.
- Harja liiv diagonaalselt vuukidesse kuni vuugid on täielikult täidetud.
- Kasuta vibroplaati, et tagada vuugiliiva täielik täitumine ja tihedumine vuukides.
- Pärast esimest vibreerimist lisa uus kiht vuugiliiva ning täida vuugid uuesti. Vajadusel korda protsessi kuni vuugid on täielikult täidetud.
- Faasita sillutiskividel peaks vuugiliiv jääma umbes 3 mm allapoole kiviserva. Faasiga sillutiskividel täida vuuk kuni faasi alumise servani.
- Eemalda kogu üleliigne liiv pinnalt kohe pärast paigaldust.
- Enne veega aktiveerimist puhasta sillutise pind hoolikalt lehepuhuriga, eemaldades kogu kivipinnale jäänud üleliigse vuugiliiva.

Aktiveerimine veega

- Sideaine aktiveerimiseks kasta pind ühtlaselt dušilaadse pehme veesurvega.
- Vuugid peavad täielikult läbi imbuma.
- Survepesurit ei tohi kasutada aktiveerimiseks.
- Välti liiga tugevat veesurvet, mis võib vuugiliiva vuukidest välja uhtuda.



Kuivamine ja kasutus

- Pind on jalakäijatele kasutatav umbes 24 tunni möödudes sõltuvalt ilmastikutingimustest.
- Täielik tugevus saavutatakse kuni 3 päeva jooksul.
- Survepesuri kasutamine ei ole soovitatav.

Olulised tingimused

- Paigaldustemperatuur vähemalt +5 °C.
- Mitte paigaldada vihma ajal või vahetult enne vihma.
- Vuugid peavad olema täielikult täidetud, et tagada tugev ja vastupidav tulemus.
- Sobib tänavakividele, betoonplaatidele ja looduskivile.

Hoolitus

- Vuugid jäävad vett läbilaskvaks ning neid tuleb regulaarselt puhastada lahtiest mustusest, lehtedest ja muust orgaanilisest materjalist.
- Lahtise mustuse puhastamiseks kasuta pehmet harja või lehepuhurit.
- Kinnine mustus pese ühtlase dušilaadse veesurvega ja pehme harjaga.
- Välti survepesuri kasutamist, kuna see võib kahjustada vuugi pinda ja vähendada selle vastupidavust.



Vaata lähemalt
paigaldusjuhendit:

Peamised eelised

- Umbrohu kasvu pärssiv lahendus.
- Läbilaskev ja külmakindel.
- Ei vaja hilisemat üleliivatamist.
- Sobib nii era- kui avalikule pinnale.
- Vastupidav vihmale ja ilmastikule.
- Lihtne paigaldada.

Käesolev informatsioon põhineb tootja senistel teadmistel ja praktilistel kogemustel. Kasutaja vastutab toote sobivuse kontrollimise eest vastavalt konkreetsele kasutusotstarbele.



Umbrohu-
vaba



Kerge
liikluskoormus



Tahke ja
elastne vuuk



Vett
läbilaskev



Vuugi
laius



Külma-
kindel

Tutvu ka meie teiste tooteperelega:

õõnesplokid
stoneroc.ee

tänavakivid
stoneroc.ee

silikaatplokid
silroc.ee

poorbetoonitooted
bauroc.ee

kivimajad
jamera.ee